



URACRI BENTONITA SD1500

Bentonita para sistemas al disolvente
Media – alta polaridad.



PROPIEDADES

Gelificante eficaz para sistemas al disolvente
Fácilmente dispersable
Incorporación directa (no necesita pre-gel)
Antisedimentante eficaz de pigmentos y cargas
Antidescolgante eficaz (sag resistance)
No requiere activador polar
Se puede utilizar como post-aditivo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composición:	Bentonita tipo montmorillonita modificada orgánicamente
Aspecto:	Polvo fino color crema
Contenido en humedad:	< 5,0 % (105°C 2 h)
Pérdida por ignición:	32% - 35% (a 1000°C)
Densidad aparente:	0,35 – 0,45 g/cm ³
Finura:	>98% (a 200 mallas)

APLICACIONES

Pinturas industriales al disolvente
Tintas
Adhesivos

UTILIZACION

URACRI BENTONITA SD1500 puede incorporarse directamente sin necesidad de pre-gel y no requiere de activador polar.

Dosis recomendada: 0,2 % - 2,0 %

Se recomienda su incorporación en la pre-molienda de pigmentos y cargas para conseguir la máxima eficacia, aunque también se puede utilizar como post-aditivo.

En caso de incorporación como post-aditivo la presencia de activadores polares tipo AFCONA 5054 o AFCONA 5009 puede aumentar el rendimiento.

Nota : La información aquí facilitada no exime al cliente de hacer sus propias comprobaciones, por lo que Démix distribuciones SL no admite ninguna responsabilidad por el uso o aplicación de este producto.

